



Polymer Sealant Versiegelung

Die Polish & Protect Versiegelung (Polymer Sealant) bietet Lack und GFK eine optimale Schutzversiegelung vor UV-Strahlung und Verschmutzung. Das Polymer Sealant ist eine Zusammensetzung aus Polymeren und anderen oberflächenreaktiven Komponenten. Sie erfüllt höchste Standards und wird auf den Flugzeugoberflächen von Airbus und Boeing angewendet.

Polymer Sealant ist wasserbasiert, lässt sich schnell und einfach verarbeiten. Die Versiegelung enthält keine PFAS. Die Versiegelung ist geeignet für GfK-Flächen und lackierte Oberflächen von Booten, Yachten, Wohnmobilen und PKW.

Gebrauchsanweisung:

- Die zu behandelnde Fläche muss sauber und frei von Sand, Salz und anderen Verschmutzungen sein.
- Reinigen der Oberfläche mit klarem Wasser und einem Schwamm.
- Mit dem Poliermittel P&P Polish soft, medium oder strong, abhängig vom Zustand der Oberfläche, erhält die Fläche Tiefenglanz (siehe Gebrauchsanweisung Polish)
- Nach dem Säubern und Polieren Versiegelung der Oberflächen wie im Nachgang beschrieben mit dem P&P Polymer Sealant:
- Vor Gebrauch von Polymer Sealant die Flasche gut schütteln.

Empfehlung Maschinen Applikation:

- Polymer Sealant auf die saubere Oberfläche (Lack oder GFK) auftragen und mit einem weichen Pad (schwarz, Soft, Waffelpad) bei 600-800 U/min. einen dünnen Film erzeugen.
- 10 bis max. 20 Minuten einwirken und antrocknen lassen
- Mit dem schwarzen Waffelpad mit 800 -1000 U/min. polieren, um einen gleichmäßigen Glanz zu erzeugen.
- Ein zweiter Auftrag kann nach mind. 12h wie oben beschrieben wiederholt werden.
- Nach der Verarbeitung sind die Oberflächen in unseren nordeuropäischen Breiten bis zu acht Monate gegen UV-Strahlung und Luftverschmutzung versiegelt.

Bitte bei allen Arbeitsgängen Arbeitsschutzmaßnahmen beachten: Staubmaske und Schutzbrille tragen!

Die Flächen anschließend nur mit Wasser bzw. pH-neutralen Reinigungsmitteln reinigen. Um spätere, eventuelle Verschmutzungen durch Öl, Ruß oder ähnliches auf Lack und GFK zu beseitigen, bitte nur mit Polish Soft polieren und anschließend unbedingt mit Polymer Sealant wieder versiegeln.

Polish & Protect GmbH & Co. KG – Deichstraße 29 – 22880 Wedel

Tel.: 04103 – 91 72 0 Fax: 04103 – 91 72 18

www.polish-protect.de www.yachtlackierung.de